

## **DESCRIZIONE**

Film in poliestere lucido o mattato.

- Spessore: 19-23  $\mu\text{m}$
- Fascia di stampa: 1630 mm
- Diametro anima: 3 pollici
- Lunghezza bobina: 1000 mtl
- Peso: max 60 kg

## **STAMPAGGIO**

In stampa rotocalco con inchiostri ad alto peso molecolare.

## **INDICAZIONE DI IMPIEGO**

Questo prodotto è indicato per la decorazione di profili di alluminio pre-verniciato e lamiere di alluminio pre-verniciato (se microperforato).

## **INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE**

La temperatura della superficie metallica non deve essere inferiore ai 200°C, e il prodotto deve essere applicato in speciali forni per la sublimazione.

Gli standard che i.dek utilizza per il trasferimento sia nel controllo qualità sia nella produzione sono di 200°C in pressa piana per circa 99 secondi.

Il supporto metallico deve essere adeguatamente verniciato con prodotti per sublimazione poliesteri o poliuretanicisoddisfacenti le norme Qualicoat.

## **QUALITA'**

Il laboratorio interno di ricerca e sviluppo svolge test di controllo qualità su ogni singola bobina di ciascun lotto di produzione. Gli standard di i.dek prevedono test di durata



tramite invecchiamento accelerato secondo la norma UNI EN ISO 11341-1 valutati con la scala dei grigi ISO 105-A02 e col  $\Delta E$ .

### **STOCCAGGIO**

Tenere il prodotto in un luogo asciutto e ventilato, al riparo dal caldo e dai raggi solari.

### **INDICAZIONI DI SICUREZZA**

Il prodotto non necessita di accorgimenti particolari.



**FS-005**

